

Caparol CapaPlan P

Модифицированная минеральная шпатлевка для ремонта и восстановления поверхности, обрабатывается методом фильцевания. Для отапливаемых помещений с нормальной влажностью воздуха. Материал прост в применении, имеет высокую адгезию.



Описание продукта

Область применения:	Универсальная строительная шпатлевка для полнослойного гладкого шпатлевания и полной обработки шероховатых и неровных поверхностей, для шпатлевания минеральных штукатурок, бетонных поверхностей, кирпича, гипсовых штукатурок и гипсокартона. Может применяться для обработки оштукатуренных поверхностей с трещинами (при усадке, сжатии, на стыках швов) с укладкой армирующей ткани Capatect Gewebe 650. Подходит для достижения поверхностей уровня качества Q3 или Q4 в соответствии с указаниями инструкции BFS № 12.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ экологически безопасный, со слабым запахом ▪ простое, удобное применение (экономит усилия) ▪ очень хорошая начальная адгезия ▪ со слабым натяжением ▪ максимальная величина зерна 0,25 мм
Основа материала:	Поливинилацетатная смола, карбонат кальция, добавки.
Упаковка:	Мешок 25 кг
Цветовой тон:	Естественный белый
Степень глянца:	матовая
Хранение:	На поддонах в сухом помещении, в прохладном месте, но не на морозе. Минимальный срок хранения в оригинально закрытом мешке - 12 месяцев.
Технические характеристики:	ок. 1,3-1,4 г/см ³

Применения

Подходящие подложки:	Подложки должны быть чистыми, сухими, обладающими несущей способностью, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка
----------------------	---



подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка поверхности:

В зависимости от свойств подложки перед шпатлеванием может потребоваться нанесение соответствующего грунтовочного слоя. Необходимо соблюдать указания ТИ № 650 «Подложки и их предварительная подготовка».

На подходящие нормально впитывающие подложки можно наносить покрытие без дополнительной обработки. Глянцевые покрытия с несущей способностью необходимо предварительно отшлифовать, убрать пыль и обработать материалом Caparol Putzgrund.

Замешивание материала:

Высыпать мешок шпатлевки Caparol CapaPlan P в чистую емкость, добавить 7,8 – 8,2 л холодной воды. Перемешать до массы без комков электромеханической мешалкой (макс. число оборотов 400 об./мин.). Оставить на несколько минут, затем еще раз перемешать.

Способ нанесения:

Нанести на поверхность кельмой из нержавеющей стали с легким нажимом снизу вверх. Распределить, выровнять, нивелировать. После короткого обветривания еще раз сгладить. Оптимальное время применения составляет ок. 4 часов. Материал можно применять, пока на поверхности не образуется плотная пленка.

Неиспользованный подсохший материал нельзя снова разбавлять водой.

В закрытой упаковке замешанный материал может храниться 24 часа.

На материал Caparol CapaPlan P можно наносить этот же материал без дополнительного промежуточного грунтования.

Структура покрытия:

Нешлифованные, фильцованные поверхности можно покрывать любыми красками для внутренних работ Caparol без дополнительного грунтования.

Перед нанесением краски Syllitol Bio-Innenfarbe необходимо нанести один слой грунтовки Caparol Haftgrund.

Для получения высококачественного покрытия мы рекомендуем наносить промежуточный слой материалом Caparol SamtGrund.

Расход:

ок. 1,3-1,4 кг/м²/мм

Условия применения:

От +5 оС до +30 оС для подложки и окружающей среды

Время сушки:

При 20 оС и относительной влажности воздуха 65 % слой толщиной 1 мм имеет сухую поверхность и может подвергаться дальнейшей обработке через 4-6 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

Чистка инструментов:

Сразу после применения почистить инструменты водой.

Толщина слоя:

0,25 мм – 5 мм за один рабочий прием

Указания

Внимание:

Материал Caparol CapaPlan P не подходит для применения во влажных помещениях.

На плотной, мало впитывающей поверхности могут появиться маленькие пузырьки воздуха. После короткого обветривания их можно удалить, еще раз разгладив / выровняв поверхность. Время повторного выравнивания зависит

	<p>от температуры и влажности воздуха на объекте. При необходимости можно повторить выравнивание. На шероховатой или сильно структурированной поверхности может потребоваться второй рабочий прием.</p>
Дополнительные сведения:	<p>Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.</p>
Утилизация:	<p>Сдавать в утилизацию только пустые мешки. Отвердевшие остатки материала можно утилизировать согласно номеру каталога отходов 912 06 (строительные отходы) или как бытовой мусор.</p>
Код продукта Краски и лаки:	<p>M-DF02</p>
Техническая консультация:	<p>Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.</p> <p>Сервисный центр: Информацию можно найти на Интернет-сайте в разделе «Контакты».</p>

Техническая информация №708 по состоянию на Февраль 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>