

Caparol-SeidenLatex

Качественная краска с минимизированной эмиссией для шелковисто-глянцевых внутренних поверхностей.



Описание продукта

Область применения:	Для нанесения внутренних покрытий, обладающих устойчивостью к сильным нагрузкам, истиранию, сохраняющих структуру, с шелковисто-глянцевой поверхностью. Особенно хорошо подходит для поверхностей, подвергающихся сильным нагрузкам, например, в школах, больницах, детских садах, общественных учреждениях, офисах, отелях, ресторанах, на лестничных площадках, в коридорах и т.п., поскольку покрытие отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к нагрузкам и соответственно хорошо подвергается чистке. Кроме того, превосходно подходит для нанесения на грубоволокнистые, рельефные и тисненные обои, а также настенные покрытия из стеклоткани для подчеркивания структуры за счет приятного шелковисто-глянцевого эффекта.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> • разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом, • высокая степень белизны, • способен к диффузии, • величина $sd < 0,3$ м, • хорошо подвергается чистке, устойчив к водным средствам дезинфекции и бытовым чистящим средствам, • прост в применении, • устойчив к щелочам, поэтому не омыляется
Основа материала:	Синтетический латекс согласно DIN 55 945.
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 2,5 л, 5 л, 10 л, 12,5 л • Airfix: Канистра 25 л, малярная бочка 120 л • Старо-белый / Altweiß: 12,5 л • Color Express: 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л
Цветовой тон:	<p>Белый и старо-белый.</p> <p>Краску Caparol-SeidenLatex можно колеровать самостоятельно с использованием колеров CaparolColor Abtönfarben или AmphicolorVoll- und Abtönfarben.</p> <p>При самостоятельном колеровании во избежание различий в цветовом тоне рекомендуется хорошо перемешать требуемое количество материала.</p> <p>При заказе от 100 л одного цветового тона в одном заказе возможно заводское колерование по запросу.</p> <p>Краска Caparol-SeidenLatex колеруется автоматически в системе ColorExpress во все ходовые оттенки цветовых коллекций. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.</p> <p>При использовании цветовых тонов со слабой укрывистостью, например, красного, оранжевого, желтого, рекомендуется нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund подходящего цветового тона. Соответствующий цветовой тон грунтовочной системы можно получить с помощью колеровочной техники ColorExpress. Может потребоваться второй заключительный слой.</p>
Степень глянца:	Шелковисто-глянцевый (средний глянец согласно DIN 13 300).
Хранение:	В прохладном месте, но не на морозе.



Техническая информация №327

Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none">• Мокрое истирание: Класс 2, соответствует «устойчивости к истиранию» согласно DIN 53 778• Контрастное отношение: Укрывистость класса 2 при расходе 7 м²/л или 140 мл/м²• Максимальная величина зерна: < 100 мкм (мелкое зерно)• Плотность: ок. 1,3 г/см³										
Дополнительные продукты:	Disbopur 458 PU-AquaSiegel: За счет двойного защитного запечатающего слоя материалом Disbopur 458 PU-AquaSiegel можно существенно увеличить устойчивость краски Caracol-SeidenLatex к механическим и химическим нагрузкам. Можно применять только для светлых цветовых тонов с коэффициентом яркости ок. 100-60. Защитное покрытие создает более матовую поверхность и может привести к незначительному изменению цветового тона. Наиболее прочные поверхности получают при использовании стеклоткани Saraver Glasgewebe. Применение на стеклотканях других производителей может привести к легкому пожелтению.										
Пригодность в соответствии с ТИ №606 "Определение областей применения":	<table border="1"><thead><tr><th>Внутр. 1</th><th>Внутр. 2</th><th>Внутр. 3</th><th>Наружн. 1</th><th>Наружн. 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> <p>(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит</p>	Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2	+	+	0	-	-
Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2							
+	+	0	-	-							
Применения											
Подходящие подложки:	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.										

Подготовка поверхности:

Штукатурки растворной группы РII и РIII / прочность при сжатии согласно DINEN998-1 мин. 2 Н/мм²:

Прочные, нормально впитывающие штукатурки покрывать без предварительной обработки. На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrundE.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы Р IV / прочность при сжатии согласно DINEN 13279 мин. 2 Н/мм²:

Нанести грунтовочный слой CaparolHaftgrund.

Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-TiefgrundTB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiGrundE.L.F. или Caparol-TiefgrundTB. На сильно уплотнённые, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой CaparolHaftgrund.

Гипсовые (гипсокартонные) плиты:

Отшлифовать шпаклевочные gratы. Закрепить мягкую и отшлифованную гипсовую шпаклевку с помощью Caparol-TiefgrundTB. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью CaparolHaftgrund, OptiGrundE.L.F. или CapaSol LF.

Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund. См. памятку BFS № 12.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мучную и песчаную осыпь.

Пористый бетон:

Нанести грунтовочный слой Caparplex, разбавленный водой в пропорции 1:3.

Кладка из кирпича и силикатного кирпича:

Покрытие наносится без предварительной обработки.

Покрывтия с несущей способностью:

На матовые, слабо впитывающие поверхности покрытие наносится без предварительной обработки.

Глянцевым и лакированным покрытиям придать шероховатость, нанести грунтовочный слой CaparolHaftgrund.

Покрывтия, утратившие несущую способность:

Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность.

На слабо впитывающие, гладкие покрытия нанести грунтовочный слой CaparolHaftgrund.

На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrundE.L.F. или CapaSol LF.

Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем, удалить пыль. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью Caparol-TiefgrundTB.

Покрывтия, выполненные клеевой краской:

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol-TiefgrundTB.

Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои:

Покрытие наносится без предварительной обработки.

Непрочные держащиеся обои:

Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью Caparol-TiefgrundTB.

Поверхности с плесенью:

Удалить плесневый или грибковый налет с помощью влажной чистки. Промыть поверхность материалами FungiGrund или Capatox, дать поверхности хорошо высохнуть. Нанести грунтовочный слой в зависимости от типа и свойств подложки. На поверхности с сильным налетом нанести заключительное покрытие материалами Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. Необходимо соблюдать установленные законом предписания (например, предписание по обращению с биологическими и опасными веществами).

Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:

Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания.

Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund.

Деревянные материалы:

Нанести покрытие водоразбавимыми, экологически чистыми акриловыми или полиуретановыми лаками Capacryl Acryl-Lacken, Capacryl PU-Lacken.

Мелкие дефекты:

Выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-Akkordspachtel, при необходимости загрунтовать.

Техническая информация №327

Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Распыление Airless: Угол распыления: 50° Распылитель: 0,017-0,019" Давление при распылении: 180-200 бар Рабочие инструменты после применения промыть водой.
Структура покрытия:	Грунтовочное или промежуточное покрытие: Caparol-SeidenLatex, разбавленный макс. 10% воды. Заключительное покрытие: Caparol-SeidenLatex, разбавленный макс. 5% воды.
Расход:	Ок. 140 мл/м ² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.
Условия применения:	Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: + 5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.
Время сушки:	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам примерно через 3 дня. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.
Указание:	Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём. При распылении безвоздушным распылителем краску необходимо тщательно перемешать и просеять. При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger без ароматов со слабым запахом. Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см. инструкцию № 25). Использование средств дезинфекции на основе фенола может привести к пожелтению поверхности.
Указания	
Внимание:	Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и сушке. Во время работы с материалом следует избегать еды, питья и курения. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть их чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Не вдыхать туман при распылении. Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.
Утилизация:	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала следует сдать в пункт сбора старых красок/ лаков, отвердевшие остатки утилизируются как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы. Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов - как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:	для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010). Данный продукт содержит максимум 1 г/л VOC.
Код продукта Краски и лаки:	M-DF01
Состав:	Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, вода, добавки, вспомогательные средства для образования пленки, консерванты.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисный центр:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №327 по состоянию на Февраль 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>