

Capadecor ArteLasur

Настенная лазурь на акрилатной основе с белыми частицами.



Описание продукта

Область применения:

Специально разработанная, высоко привлекательная лазурь для нанесения покрытия на внутренние настенные поверхности. В состав лазури входят светло-пигментированные частицы, которые при колеровании не смешиваются с другими цветными пигментами и на светлых поверхностях придают покрытию высококачественный и необычный с цветовой точки зрения внешний вид.

Свойства продукта:

- разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом
- класс мокрого истирания 2
- надежное и безопасное применение
- устойчив к водным средствам дезинфекции
- колеруется в системе ColorExpress

Основа материала:

Акрилатная дисперсия.

Упаковка:

- 2,5 л
- 5 л

Цветовой тон:

Прозрачный с белыми частицами.

Колерование:

Колеруется в системе ColorExpress примерно в 350 цветовых оттенков из системы Caparol 3D-Systemplus.

При этом нужно учитывать, что необходимо выбирать цветовые тона из специально разработанной коллекции «CDArteLasur». Кроме того, цветовой тон лазури на стене вследствие лазурного характера, техники нанесения, толщины слоя и цветового тона поверхности может отличаться от цветового тона оригинала 3D.

Можно запросить список всех возможных цветовых тонов.



Степень глянца:	Шелковисто-матовая в высохшем состоянии.
Хранение:	В прохладном месте, но не на морозе. Начатую упаковку хранить плотно закрытой.
Технические характеристики:	Плотность: ок. 1,00г/см ³
Дополнительные продукты:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caparol-Haftgrund ▪ MultiStruktur Fein / Mittel / Grob ▪ Putzgrund 610 ▪ FibroSil ▪ Metallocryl Interior ▪ Perlatec Gold / Silber ▪ Pearl White/Red/Green/Blue ▪ Switch Desert Light/Lagoon Water

Применения

Подходящие подложки:	<p>Стены и потолки в помещении. В системе Disboxid ArteFloor System подходит для нанесения на напольные поверхности (необходимо соблюдать указания в системной ТИ на Disboxid ArteFloor). Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.</p> <p>Щелочные подложки не подходят для нанесения лазури Capadecor ArteLasur.</p>
Подготовка поверхности:	<p>Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:</p> <p>Нанести грунтовочный слой продуктом Caparol-Haftgrund. Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью материала Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Гипсовые строительные плиты: На впитывающих плитах грунтовочное покрытие выполняется с использованием материалов OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотнённые, гладкие плиты наносится придающий адгезию грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.</p> <p>Гипсокартонные плиты:</p> <p>Отшлифовать шпатлевочные gratы. Закрепить мягкую и отшлифованную гипсовую шпатлевку с помощью материала Caparol- Tiefgrund TB. Нанести грунтовочный слой продуктом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Для плит с водорастворимыми красящими составляющими при-меняется грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund (см. памятку BFS № 12).</p> <p>Бетон:</p> <p>Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мучную и песчаную осыпь.</p> <p>Кладка из силикатного кирпича:</p> <p>Проверить щелочные свойства, при необходимости снизить с помощью флюатирования.</p> <p>Покрытия, обладающие несущей способностью:</p> <p>На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки. Глянцевым и лакированным поверхностям придать шероховатость. Нанести грунтовочный слой продуктом Caparol-Haftgrund.</p> <p>Покрытия, утратившие несущую способность:</p>

Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность. На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой продуктом Caparol-Haftgrund. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется грунтование с использованием продуктов OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Покрытия минеральными красками, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью материала Caparol-Tiefgrund TB.

Окрашивание клеевой краской:

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью материала Caparol-Tiefgrund TB.

Волокнистые, рельефные и тиснёные обои из бумаги без покрытия:

Наносить покрытие без предварительной обработки.

Непрочные обои:

Полностью удалить. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Заплесневевшие поверхности:

Удалить плесень путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью продукта Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочный слой наносится в зависимости от типа и свойств подложки. При этом необходимо соблюдать установленные законом предписания (например, предписание по обращению с биологическими и опасными веществами).

Поверхности с никотиновыми, водяными пятнами и пятнами копоти и жира:

Удалить никотиновые пятна, а также пятна копоти и жира водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна удалить сухой щёткой. Нанести изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund.

Древесина и деревянные материалы:

Нанести покрытие водоразбавимыми экологически безопасными лаками Capacryl Acryl-Lacken, Capacryl PU-Lacken.

Мелкие дефекты:

Выровнять поверхность, используя шпатлевку Caparol-Akkordspachtel, и при необходимости загрунтовать.

Указания по оформлению поверхностей:

Поверхности должны быть свободными от цветовых контрастов. Настенные лазури являются прозрачными материалами, через которые просвечивает цветовой тон и структура подложки. Поэтому требуется обработка пробного участка у конечного потребителя. В случае очень светлых тонов лазури и сильно структурированных поверхностей светло-пигментированные частицы лазури могут только в ограниченном объеме проявлять свои оптические свойства.

Контрастность будет выше, если при светлой грунтовке выбрать более тёмный тон лазури.

На подложках с темным цветовым тоном можно использовать лазурь ArteLasur без колерования.

Структура покрытия:

Очень благородно выглядящие поверхности можно получить с помощью добавления эффектных пигментов, при этом количество добавки должно быть в пределах 1–5 %. Эффектные пигменты необходимо равномерно перемешать при добавлении (см. ТИ № 816).

Промежуточное покрытие для получения гладкой поверхности:

Saparol-Haftgrund

Промежуточное покрытие для получения структурированной поверхности:

Putzgrund 610

FibroSil

MultiStruktur Fein / Mittel / Grob

Заключительное покрытие:

Лазурь Arte-Lasur готова к применению, её не нужно разбавлять.

Мы рекомендуем наносить лазурь с помощью мягкой щётки (напр., поверхностная кисточка или овальная щётка) по всей поверхности. Щётка при этом ведётся короткими поперечными мазками/ударами. Через некоторое время поверхность можно сгладить сухой щёткой (напр., тряпкой для снятия пыли или обойной щёткой). В зависимости от желаемого внешнего вида следующий цветовой тон может наноситься в технике «мокрое по мокрому» или после высыхания первого цветового тона. Двойной слой лазури повышает интенсивность цвета, количество светлых частиц и допустимую нагрузку поверхности. Второй слой неколерованной лазурью Arte-Lasur повышает количество частиц и интенсивность цветового тона.

		
<p>Грунтовочное и при необходимости промежуточное покрытие наносится с помощью щётки поперечными мазками или наносится валиком материал и выравнивается крестообразными движениями.</p>	<p>После высыхания нанести слой Arte-Lasur с помощью щётки поперечными мазками.</p>	<p>Через короткое время можно сгладить поверхность мягкой, сухой щёткой или тряпкой, чтобы усилить воздействие светлых частиц.</p>

Внимание:

Чтобы избежать вальцованной структуры, необходимо наносить грунтовочное покрытие щёткой или обработать поверхность щёткой после нанесения валиком.

Расход:

ок. 110-170 мл/м² на один слой.

Условия применения:	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 оС для циркуляционного воздуха и подложки.
Время сушки:	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4 часа поверхность сухая.
Чистка инструментов:	Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом.

Указания

Внимание:	Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Не вдыхать туман при распылении.
Дополнительные сведения:	см. паспорт безопасности.
Утилизация:	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала следует сдать в пункт сбора старых лаков и красок, а высохшие остатки материала утилизировать как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.
Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:	для данного продукта (кат. A/l): 200 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 50 г/л VOC.
Код продукта Краски и лаки:	M-DF02
Состав:	Дисперсия акриловой смолы, минеральные наполнители, вода, вспомогательные средства для образования пленки, добавки, консерванты.
Техническая консультация:	Телефон 0 61 54 /71 17 10 Факс 0 61 54 /71 17 11 Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №859 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>