

Capadecor VarioPutz

Многоцветные, матовые и высокоэкономичные покрытия с хлопьями для внутренних поверхностей, наносятся валиком и распылителем.



Описание продукта

Область применения:	Многоцветное, высокопрочное настенное покрытие для внутренних поверхностей. Прекрасно подходит для покрытия внутренних поверхностей в офисах, холлах, на лестничных площадках, в приёмных, жилых помещениях и т.п. без дополнительного покрытия.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E.L.F. (не содержит растворителей), проверено AgBB (комитет гигиенической экспертизы строительной продукции) ▪ рациональное нанесение валиком или распылителем ▪ хорошо подвергается чистке ▪ может подвергаться сильным механическим нагрузкам ▪ очень хорошая способность к ремонту поверхности ▪ не горит согласно DIN 4102, A2
Основа материала:	Дисперсия синтетической смолы.
Упаковка:	12,5 л
Цветовой тон:	<p>Прозрачное связующее с цветными чипсами.</p> <p>Внимание:</p> <p>каждый узор VarioPutz нуждается в укывистом промежуточном покрытии Putzgrund 610 специального цветового тона. Необходимые рецептуры цветовых тонов можно найти в коллекции ColorExpress «CD VarioPutz».</p>

Узоры:	Номер цветового тона:	Название цветового тона:
VarioPutzNr. 13	VPNr. 13	VPNr. 13
VarioPutzNr. 14	VPNr. 14	VPNr. 14
VarioPutzNr. 19	VPNr. 19	VPNr. 19
VarioPutzNr. 21	VP Nr. 21	VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23	VP Nr. 23	VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25	VP Nr. 25	VP Nr. 25



VarioPutz Nr. 27	VP Nr. 27	VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29	VP Nr. 29	VP Nr. 29
VarioPutzNr. 30	VP Nr. 30	VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31*	VP Nr. 31	VP Nr. 31

* Данные узоры содержат слюдяные чипсы, эффект от которых виден только при прямом освещении.

Колерование по карте цветовых тонов Caparol 3D приводит к неверным основным цветовым тонам и оказывает отрицательное влияние на внешний вид поверхности!

Степень глянца: Матовая.

Хранение: В прохладном месте, но не на морозе.
Начатую упаковку хранить плотно закрытой.

Технические характеристики: Толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии Sd CO₂: Величина Sd ок. 0,10 м

Дополнительные продукты: Caparol Putzgrund 610

Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2
+	+	0	-	-
(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит				

Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка поверхности:

Структурированные поверхности:

На прочные грубо-волокнистые обои или стеклоткань, а также на средне- и гладко-структурированные штукатурки можно наносить штукатурку VarioPutz после промежуточного покрытия Putzgrund 610. Следует иметь в виду, что различия в структуре поверхности при этом не скрываются. Может потребоваться нанесение 2 слоев VarioPutz.

Штукатурки растворной группы PII и PIII:

На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить материал Putzgrund 610 без предварительной подготовки. На грубопористых, впитывающих штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

Гипсовые строительные плиты:

На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

Гипсовые плиты (ранее гипсокартонные):

Отшлифовать шпатлевочные gratы. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлёвки укрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

На плиты с водорастворимыми, красящимися веществами нанести грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. Необходимо соблюдать указания в инструкции BFS № 12, часть 2.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделяющего средства, а также песчаную или меловую осыпь. На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

Покрытия без несущей способности:

Удалить покрытия, нанесенные лаками, дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол, не обладающие несущей способностью. На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Повреждённые плесенью поверхности:

Удалить плесень или грибок механически с помощью мокрой щётки, соскабливания. Промыть поверхность продуктом Capatox и дать ей хорошо высохнуть.

Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти:

Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть. Высохшие водяные пятна очистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund (техническая информация № 384).

Незначительные дефекты:

После соответствующей подготовки исправить с помощью шпатлевки Caparol-Akkordspachtel, при необходимости нанести грунтовочный слой.

Способ нанесения:

Нанести валиком или распылителем под высоким давлением.

Структура покрытия:

Промежуточное покрытие:

Нанести материал Putzgrund 610 укрывистым равномерным слоем без контрастов, цветовой тон должен быть согласован с выбранным цветовым тоном штукатурки VarioPutz (см. таблицу). Пройти по поверхности валиком в одном направлении. Области пересечения по возможности пройти валиком еще раз.

На слабо впитывающие и контрастные поверхности, возможно, потребуется нанести 2 промежуточных слоя.

Поверхности с некварцевым наполнением не подходят.

Нанесение валиком:

Перемешать штукатурку VarioPutz медленно вращающейся мешалкой, нанести в неразбавленном состоянии соответствующим валиком в технике «мокрое по мокрому» густым равномерным слоем и распределить в поперечном направлении.

После достаточного времени проветривания пройти по поверхности мягкой щеткой (овальной щеткой). Время проветривания составляет ок. 10-30 минут

в зависимости от условий на объекте. При очень высокой влажности воздуха это время увеличивается.

На внутренние углы и встроенные строительные элементы покрытие удобнее всего наносить валиком.

Штукатурку VarioPutz при нанесении валиком можно нанести в два слоя, чтобы предотвратить неравномерное распределение материала и обусловленную этим «мутноватость» поверхности.

Нанесение распылителем:

Перемешать штукатурку VarioPutz, нанести в неразбавленном состоянии соответствующим распылителем слегка круговыми движениями.

Поверхность дальше не обрабатывать.

Распылитель: 4-5 мм

Давление воздуха: 2,5-3,5 бар

Расстояние от распылителя до стены: ок. 60-80 см

Расход:

Нанесение валиком:
ок. 350 г/м². Точный расход определяется при пробном нанесении.

Нанесение распылителем:
В зависимости от шероховатости поверхности ок. 800-1100 г/м².
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +8 °C при относительной влажности воздуха 65%.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 6-8 часов поверхность сухая.

Покрытие полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 3 дня.

При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов:

Подходящие валики:

Высота ворса на валике должна быть от 12 до 16 мм.

Подходящие распылители:

Пистолет с воронкой.

Чистка инструментов:

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Указание:

Во избежание видимых наложений и различий в цветовом тоне на большие поверхности следует наносить материал из одной партии (с одинаковым производственным номером) и в один прием. При использовании продукта Saracol-Tiefgrund TB в помещении может возникать характерный запах растворителя. Поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Для чувствительных областей применять материал AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом без ароматов. При работе со шпатлевочными массами с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание за счет достаточной вентиляции и

температуры. Необходимо соблюдать указания инструкции № 2 «Шпатлевание гипсовых пластин» федерального объединения гипсовой промышленности.

Указания

Внимание:

Экспертиза: Материал не горит: A2 согласно DIN 4102.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании использовать фильтр от пыли P2. Во время применения и сушки необходимо позаботиться о тщательном проветривании. Нельзя есть, пить и курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Не вдыхать туман при распылении, использовать фильтр A2/P2.

Дополнительные сведения:

см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-DF01

Состав:

Полиакриловая смола, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензизотиазолинон).

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №868 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>