

Capaplast seidenglänzend

Дисперсионная пластичная масса для износостойких покрытий внутри помещений.



Описание продукта

Область применения:

Для толстослойных, особенно износостойких пластичных покрытий стен, которые отличаются особой невосприимчивостью к обычной грязи.

Поэтому особенно пригодна для коридоров и лестничных клеток, офисов, касс, детских садов, школ, больниц и т.д.

Capaplast кроме того превосходно подходит для декоративных техник нанесения, таких как техника заглаживания, пластичные резцовые покрытия и техника одно- или много цветного набрызга.

Свойства продукта:

- водорастворимая, экологически чистая, практически без запаха
- стойкая к истиранию
- высокая заполняющая способность
- диффундирующая
- адгезионнопрочная, стойкая к ударам
- может структурироваться различными способами
- может очищаться обычными бытовыми водными чистящими средствами

Основа материала:

Связующее: Полимерная дисперсия по DIN 55945.

Упаковка:

22 кг нетто

Цветовой тон:

Белый

Может колероваться без потери глянца до 10% колеровочными красками CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (бывшие Alpinacolor) или колеровочными красками AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. При колеровании смешать между собой все необходимое количество материала, чтобы избежать различий в цветовых тонах.

При применении небольших количеств рекомендуется выполнить пластичное покрытие белого цвета с последующим применением материала требуемого цвета. При покупке 100 кг и более материала одного цвета по требованию колерование может быть выполнено на заводе.



Степень глянца:

Caparplast может колероваться машинным способом в системе ColorExpress с использованием всех ходовых цветовых коллекций в светлые тона до коэффициента яркости 70.

Хранение:

Шелковисто-глянцевая (средний глянец по DIN EN 13 300)

В прохладном месте, не допускать замерзания.

Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих веществ. Соблюдать требования части С Положения о подрядно-строительных работах, стандарт DIN 18363, абз. 3.

Подготовка поверхности:

Штукатурки групп растворов PII и PIII:

На прочные нормально впитывающие штукатурки наносить без предварительной обработки. На крупнопористые, впитывающие штукатурки с осыпью песка нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV и PV:

Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. Гипсовую штукатурку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсоволокнистые плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E. L. F. или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести способствующий адгезии грунтовый слой материалом Caparol-Haftgrund.

Гипсовые плиты (гипсокартонные плиты):

Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки гипса закрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. На плиты с водорастворимыми красящими ингредиентами нанести грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSperrgrund. Соблюдать инструкцию № 12 Бюро стандартизации.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающиеся вещества.

Пористый бетон:

Нанести грунтовое покрытие материалом Caparplex, разбавленным водой в соотношении 1:3. Кладка из силикатного и облицовочного кирпича: Наносить без предварительной обработки.

Покрывтия, обладающие несущей способностью:

На матовые слабовпитывающие покрытия наносить без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием нужно придать шероховатости. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:

Удалить не обладающие несущей способностью лаковые покрытия, покрытия дисперсионных красок и штукатурку на основе синтетической смолы. На гладкие слабовпитывающие подложки нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Не обладающие несущей способностью покрытия из минеральных красок удалить механически и очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия из клеевых красок:

Смыть до основания. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.

Структурно-волокнистые, рельефные и тисненные бумажные обои:

Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, пораженные плесенью:

Удалить плесень или грибок методом мокрой очистки. Промыть поверхности материалом Capatox или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Грунтовое покрытие в зависимости от вида и свойств подложки. В случае сильного поражения поверхности нанести завершающее покрытие материалом Indeko-W или Malerit-W. Соблюдать при этом законодательные и ведомственные предписания и нормы (например, постановление о порядке обращения с биологическими и опасными веществами).

Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:

Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. Высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSperrgrund.

Дерево и древесные материалы:

Нанести покрытие водорастворимыми, экологически чистыми лаками Capacryl Acryl или с Capadur-Holzfarbe.

Незначительные дефекты:

После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпаклевкой Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя и при необходимости загрунтовать.

Способ нанесения:

Равномерно нанести кистью, валком или пистолетом-распылителем и моделировать при помощи подходящих структурирующих валков. Раскатывание материала Capaplast пенопластовым валком с зернистостью 3-5 мм дает возможность получить тонкопластичные покрытия с текстурой апельсина. После использования рабочие инструменты промыть водой.

Безвоздушное распыление:

Структура покрытия:	Угол распыления: 40°
	Форсунка: 0,035"
	Давление распыления: 180 – 200 бар
	Грунтовый или промежуточный слой:
	Saraplast Universal, отколерованный в цвет завершающего покрытия.
Расход:	Завершающее покрытие:
	Saraplast seidenglänzend, разбавленный в зависимости от желаемой структуры не более чем на 5 % материалом Saraplex (Saraplex перед добавлением разбавить водой в отношении 1 : 2).
Условия применения:	В зависимости от желаемой структуры и свойств подложки ок. 800-1000 г/м².
	Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.
Время сушки:	Минимально допустимая температура нанесения: +5 °C для температуры подложки и окружающего воздуха.
	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 часов покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высыхает и может подвергаться воздействию нагрузки приблизительно через 3 дня. При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки необходимо увеличить.
Указание:	Для избежания наплывов наносить покрытие “мокрым на мокрое” за один проход. При безвоздушном распылении хорошо перемешать краску. При использовании Saraprol-Tiefgrund ТВ внутри помещения может появляться типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений и создающий запаха. При работе со шпаклевочными массами, содержащими гипс, из-за длительного воздействия влаги могут появляться набухания, отслоения, образовываться пузыри. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание при помощи достаточного проветривания и обеспечения соответствующей температуры. Соблюдать инструкцию № 2 “Шпаклевка гипсовых плит” Федерального союза по гипсу и гипсовым плитам.

Указания

Внимание:	Указания для безопасного применения:
	Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительные сведения:	При попадании в глаза немедленно промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
	Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
Утилизация:	См. паспорт безопасности.
	Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.
Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:	Для продуктов данной категории (кат. А/с): 30 г/л (2010). Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте не превышает 15 г/л.

Код продукта Краски и лаки:

M-DF02

Состав:

Поливинилацетатная смола/полиакрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, эфирный спирт, гликоли, добавки, консерванты.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №400 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>