

Caparol Fassaden-Feinspachtel

Готовая к применению мелкая шпатлевка на основе синтетического материала.



Описание продукта

Область применения:	Легко тянущаяся шпатлёвочная масса для точных работ до толщины слоя до 1 мм для исправления мелких дефектов и неровностей в штукатурке, бетоне, для сглаживания и выравнивания неравномерно затёртых отштукатуренных участков, а также для сглаживания бетона. Максимальная толщина слоя: 1 мм.
Свойства продукта:	■ атмосфероустойчивый, экологически чистый, с приятным запахом ■ снимается «под ноль» ■ прост в применении ■ сильная адгезия с подложкой
Основа материала:	Дисперсия синтетического материала согласно норме DIN 55945.
Упаковка:	■ 4 кг ■ пластиковое овальное ведро 25 кг
Хранение:	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические характеристики:	Эквивалентная диффузии толщина воздушного слоя, пропускающая способность водяного пара: $< 0,14 \text{ м V1 SdH}_2\text{O}$ Водопроницаемость (величина w): $> 0,1 - \leq 0,5 \text{ [кг/(м}^2\cdot\text{ч}0,5)]}$ (низкая), W2

Применения

Подходящие подложки:	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.
Подготовка поверхности:	Штукатурки растворных групп PIII / минимальная прочность при сжатии согласно DINEN 998-1 1,5 Н/мм ² : <u>Новые штукатурки</u> можно покрывать после полного высыхания, как правило,



через 2 недели при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.

При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.

Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrundE.L.F.

На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струёй напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой CapaGrundUniversal.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrundE.L.F.

На мучнисто-пылящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Цементно-волокнистые плиты (без покрытия):

Плиты с поверхностным уплотнением, прогрунтовать с использованием продукта Dupa-Haftgrund.

На выветрившиеся, имеющие осыпь песка, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие продуктом Dupa-grund.

Невстроенные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Покрытия с меловой осыпью, выполненные дисперсионными красками, очистить струёй воды под напором при соблюдении соответствующих инструкций.

Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.

Нанести грунтовочный слой Putzgrund 610.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrundUniversal.

На мелящие, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести

	грунтовку Dupa-grund.
Способ нанесения:	Способ применения: Наносится штапелем или кельмой. Шпатлёвочные gratы необходимо выровнять после лёгкого натяжения. В высохшем состоянии CaparolFassaden-Feinspachtel хорошо шлифуется. Толщина наносимого слоя: Оптимальная толщина наносимого слоя 0,5 – 1 мм. За один рабочий процесс можно наносить слой толщиной до 1 мм. Шпатлевка CaparolFassaden-Feinspachtel снимается «под ноль».
Структура покрытия:	Дальнейшая обработка: При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % CaparolFassaden-Feinspachtel может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это время соответственно увеличивается. Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо нанести грунтовочный слой CapaGrundUniversal или AmphiSilan-Grundierfarbe в зависимости от применяемых далее материалов. Полностью зашпатлёванные поверхности можно обрабатывать сразу. Для штукатурок на основе синтетических материалов требуется грунтование материалом Putzgrund 610.
Расход:	В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500 – 800 г/м² и более.
Условия применения:	Нижний предел температуры при нанесении и сушке: +5°C для циркуляционного воздуха и подложки.
Указание:	На Caparol Fassaden-Feinspachtel нельзя наносить грунтовки, содержащие растворители!

Указания

Внимание:	Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании использовать фильтр от пыли P2. При применении и сушке обеспечить тщательное проветривание. Не есть, не пить, не курить во время применения материала. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом.
Дополнительные сведения:	см. паспорт безопасности.
Утилизация:	Утилизируются только пустые емкости. Жидкие остатки материала сдавать в пункт сбора старых красок и лаков, отвердевшие остатки материала утилизировать как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Код продукта Краски и лаки:

M-DF02

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, карбонат кальция, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №710 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>