

Capaver® FantasticFleece

Высококачественный стеклофлизелин из натурального сырья. Настенное покрытие, созданное на основе специального печатного метода, или с кварцевой структурой для креативного оформления поверхностей.



Описание продукта

Область применения:

За счет варьирования дизайна, цветового тона, степени глянца покрытия с помощью флизелина CapaverFantasticFleece можно получить очень привлекательное, индивидуальное настенное покрытие.

Особенность:

Стеклофлизелин CapaverFantasticFleece позволяет получить кажущийся многоцветным внешний вид поверхности уже при однократном покрытии колерованной лазурью, что обычно достигается при многократном нанесении материалов вручную. Благодаря дополнительной кварцевой структуре в узорах «Tira» и «Lino» возникает интересный контраст светлого и темного и матово-глянцевый эффект.

Указание:

Флизелин CapaverFantasticFleece изготовлен из стекловолокон диаметром менее 5 мкм, которые не могут проникнуть в легкие. Однако несмотря на очень высокое связывание стеклочастиц при резании флизелина они могут высвобождаться в очень ограниченном количестве и вызывать зуд у людей с чувствительной кожей, который исчезает после окончания работ. После нанесения покрытия стекловолокно уже не выделяется. Мы рекомендуем людям, чувствительным к стекловолокну, принимать соответствующие защитные меры при приклеивании стеклофлизелина.

Строительно-динамические трещины нельзя устранить с помощью флизелина CapaverFantasticFleece.



Свойства продукта:

- при ремонте можно сразу наносить покрытие
- не гниет
- стабильные размеры
- перекрывает трещины
- трудно воспламеняемый материал В1

Основа материала:

Структурированное минеральное флизелиновое настенное покрытие.

Типы поставок:

Обозначение	Вес на м ²	Размер рулона	Раппорт
Узоры с гладкой поверхностью			
Antimo	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Sario	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Tisano	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Leano	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Miko	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Aronda	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Hora*	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	Прямое соединение
Legra*	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	Прямое соединение
Lukida	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Belura	ок. 185 г	13 x ок. 1 м	
Узоры с кварцевой структурой			
Lino	ок. 225 г	25/13 x ок. 1 м	
Tira* ¹⁾	ок. 390 г	25/13 x ок. 1 м	Прямое соединение

* Полосы флизелина с узором «Tira» необходимо приклеиваться в обратном (перевернутом) направлении по отношению друг к другу ☐☐.

Упаковка:

13 x 1 м (отдельная коробка)

Хранение:

Настенные покрытия Capaver хранить в сухом месте.

Дополнительные продукты:

- Capaver CapaColl VK
- Capaver CapaColl GK
- Capadecor Deco-Lasur Matt
- Capadecor Deco-Lasur Glänzend
- Capadecor Effektpigmente Switch, Pearl
- Capadecor Metallocryl Interior
- Capadecor CapaGold / CapaSilber / EffektGrund

Применения

Подходящие подложки:

Внутренние поверхности из минеральных штукатурок растворной группы P1, PII, PIII, гипсовые и готовые штукатурки растворной группы PIV, гипсокартон, гипсовые строительные плиты, бетонные поверхности.

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, ровными, с несущей способностью, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 366, раздел 3, а также указания нашей Технической информации № 650.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия составляет +5°C для воздуха и подложки.

Подготовка поверхности:

Для нанесения FantasticFleece требуется гладкая, ровная и неконтрастная поверхность. Для оштукатуренных поверхностей и поверхностей, полученных сухим способом, требуется уровень качества Q4. Перед

Способ нанесения:

приклеиванием флизелина FantasticFleece необходимо нанести укрывистое грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Приклеивание флизелина

Равномерно нанести клей CaparolVКили GK валиком 18 мм и уложить 1-макс. 2 полосы ткани в зависимости от температурных условий на объекте.

Внимание! Внимательно следите за равномерностью распределения клея, т.к. скопления клея под тканью негативно влияют на окончательный внешний вид поверхности.

Приклеивание флизелина FantasticFleece осуществляется исключительно в технике приклеивания к стене.

При приклеивании действуют следующие принципы:

- Мы рекомендуем клеить флизелин FantasticFleece встык. При этом необходимо следить за тем, чтобы следы клейстера не попадали на лицевую сторону флизелина.
- Внимание! Полосы должны плотно соединяться в области швов, однако на стыке материал не должен коробиться и создавать неаккуратный вид шва.
- Некоторые узоры имеют раппорт. Обратите на это особое внимание при приклеивании.
- Приклеенные полосы прижимаются к поверхности с помощью прижимного валика с достаточным давлением по всей поверхности, чтобы удалить пузыри. Выступающие части отрезать обойным шпателем при фиксации кантов. Обойный шпатель и щетка не подходят для прижимания флизелина.

Формирование углов

FantasticFleece в соответствии с требованиями Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 366 нельзя клеить на внутренние углы с загибом, материал необходимо отрезать точно вдоль шины в области угла.

Наружные углы формируются отвесно и по прямой линии. Формирование наружных углов можно значительно облегчить при использовании специальных пластиковых угловых профилей, например, Protector 3790 или 3840.

Приклеивание осуществляется с помощью монтажного или контактного клея. Возникающие различия по высоте выравниваются с помощью дисперсионной шпатлевочной массы (шпатлевочные массы с содержанием гипса не подходят). Рекомендуется использовать продукты Caparol-Akkordspachtelfein, mittel или AkkordLeichtspachtel. Пластиковые профили и зашпатлеванные участки перед приклеиванием обоев необходимо загрунтовать продуктом Caparol-Haftgrund.

Важные указания для хорошего результата:

Выступивший клей необходимо сразу полностью удалить с помощью губки с

водой (нельзя тереть!). Засохшие остатки клейстера будут видны при нанесении первого слоя лазури, их уже нельзя будет удалить!

Узоры «Ledra», «Hora» и «Tira» имеют раппорт.

На соприкасающихся поверхностях необходимо приклеивать материалы из одной производственной партии во избежание различий цветового тона при нанесении лазури.

Полосы флизелина с узором «Tira» необходимо приклеиваться в обратном (перевернутом) направлении по отношению друг к другу.

Структура покрытия:

Заключительное покрытие настенными лазурями (DecoLasurMatt / Glänzend):

Настенные лазури делают узоры на FantasticFleece более выраженными.

После приклеивания и полного высыхания FantasticFleece на всю поверхность щеткой наносится колерованная лазурь. Как правило, достаточно одного слоя.

Для достижения требуемой консистенции и необходимого времени открытости Deco-Lasur разбавляется водой точно на 15%.

Для покрытий с темными и интенсивными цветовыми тонами мы рекомендуем

- использование Deco-Lasurglänzend из-за немного большего времени открытости,

- работать вдвоем во избежание подсыхания лазури,

- для более сильного действия эффектных пигментов наносить их на втором рабочем этапе в прозрачной лазури.

После обильного нанесения лазури с помощью щетки необходимо пройти по поверхности объемной щеткой, пока лазурь еще открыта, при этом лишний материал будет удален с поверхности и появится типичный для материала контраст.

Указания:

- При однократном нанесении лазури Deco-Lasurglänzend из-за впитывающей способности флизелина на поверхности не появляется ощутимый глянец. Для облагораживания поверхности и для придания дополнительного металлического или цветного эффекта в лазурь Deco-Lasurglänzend можно добавлять перламутровые пигменты Perlategold/ silber, PearlWhite/ Red/ Green/ Blue, SwitchDesert/ Lagoon (см. ТИ № 816).
- Чтобы немного повысить способность флизелина к чистке, мы рекомендуем нанести щеткой второй раз лазурь Deco-Lasurglänzend в неколерованном состоянии.
- Из-за прозрачного характера лазури Deco-Lasur и в зависимости от

впитывающей способности различных узоров флизелина FantasticFleece цветовой тон лазури, колерованной в системе 3D, может несколько измениться. Поэтому не может быть обеспечено точное соответствие цветового тона с тоном 3Dplus.

- Лишняя лазурь должна быть полностью удалена (не раскатана), иначе появится нежелательная «облачность».
- Если необходимо оставить флизелин FantasticFleece оригинального цветового тона, мы рекомендуем нанести покрытие прозрачной лазурью DecoLasur transparent.

Расход DecoLasurMatt / Glänzend:

Ок. 140-180 мл/м² на покрытие.

Точный расход определяется при пробном нанесении на месте.

Заключительное покрытие материалами CapaGold / CapaSilberлазурное и укрывистое (возможно только для узоров с добавлением кварца «Lino» и «Tira»):

После поклейки и полного высыхания FantasticFleece нанести материалы CapaGold / CapaSilberгустым равномерным слоем. Для укрывистого покрытия (на кварцевых узорах) CapaGold / CapaSilber требуется нанесение материала EffektGrundv качестве промежуточного покрытия. Соблюдайте указания в соответствующей ТИ.

Для получения требуемой консистенции и для обеспечения достаточного времени открытости необходимо разбавить материал CapaGold / CapaSilberводой на 10%.

После обильного нанесения покрытия с помощью щетки необходимо пройти по поверхности объемной щеткой, пока покрытие CapaGold / CapaSilber еще открыто, при этом лишний материал будет удален с поверхности и появится типичный для материала контраст. Обязательно работать в технике «мокрое по мокрому»!

Указания:

- Металлический эффект может быть усилен за счет нанесения второго слоя.
- На больших поверхностях рекомендуется работать вдвоем.

Расход CapadecorCapaGold / CapaSilber:

Ок. 100-150 мл/м².

Точный расход определяется при пробном нанесении на месте.

Заключительное покрытие материалом MetallocrylInterior лазурное и укрывистое (возможно только для узоров с добавлением кварца «Lino» и «Tira»):

После поклейки и полного высыхания FantasticFleece достаточно нанесения

одного слоя MetallocrylInteriorна всю поверхность. Metallocryl наносится равномерным густым слоем в неразбавленном состоянии. После нанесения по поверхности необходимо еще раз пройти валиком. Для укрывистого покрытия (на кварцевых узорах) Metallocrylтребуется нанесение материала Amphibolin в качестве промежуточного покрытия. Соблюдайте указания в соответствующей ТИ.

Лазурное покрытие:

Для получения требуемой консистенции и для обеспечения достаточного времени открытости необходимо разбавить материал Metallocrylводой на 10%.

После обильного нанесения покрытия с помощью щетки необходимо пройти по поверхности объемной щеткой, пока покрытие Metallocrylеще открыто, при этом лишний материал будет удален с поверхности и появится типичный для материала контраст. Обязательно работать в технике «мокрое по мокрому»!

Укрывистое покрытие:

Для нанесения продукта Metallocryl на флизелин FantasticFleece особенно хорошо подходят валики со средним ворсом, например, Rotanyl 11 (высота ворса 13 мм) фирмы Rotaplast.

Чтобы избежать видимых наложений в местах соединения, необходимо слегка выровнять / сгладить поверхность мягкой щеткой (пройти по поверхности щеткой или валиком в направлении кварцевой структуры), пока не закончилось время открытости покрытия Metallocryl, удаляя лишний материал с поверхности и увеличивая контраст.

Обрезанные области при нанесении покрытия тщательно обработать валиком! Наносить обязательно в технике «мокрое по мокрому».

Указания:

- Металлический эффект может быть усилен за счет нанесения второго слоя.
- На больших поверхностях рекомендуется работать вдвоем.
- Как и при любых наносимых валиком покрытиях с металлическим эффектом при использовании продукта Metallocryl могут появиться слегка заметные полосы.

Расход Capadecor Metallocryl:

Ок. 110-150 мл/м².

Точный расход определяется при пробном нанесении на месте

Время сушки:

Перед нанесением покрытия приклеенные полосы должны хорошо высохнуть.

Указание:

Сторона, которая потом будет лицевой, в рулоне свернута внутрь. Во избежание различий в структуре нельзя приклеивать материал в перевернутом состоянии или другой стороной (исключением является узор TIRA!). Точные сведения о применении материалов для укладки и нанесения

покрытия указываются в соответствующей ТИ на продукт. Перед отправкой с завода настенные покрытия Caparol всегда проходят тщательную проверку. Однако иногда могут встречаться отдельные дефекты, обусловленные технологией производства. Они обозначаются на обрезной кромке и компенсируются дополнительным материалом. Подобные дефекты не являются основанием для подачи рекламации. При раскрое полос материала необходимо следить за отсутствием дефектных участков. В случае подачи рекламации необходимо указать номер партии / контрольный номер и номер и обозначение артикула. Эти сведения указываются на оригинальной коробке настенного покрытия. Претензии после успешной укладки более 10 полос материала не принимаются.

Указания

Утилизация:

Стеклоткань и флизелин Caparol могут быть утилизированы как смешанные строительные отходы.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №891 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>