

Capadecor VarioFloc

Декоративные многоцветные покрытия для внутренних поверхностей (техника крапления).



Описание продукта

| | |
|-----------------------------|---|
| Область применения: | <p>Прозрачное связующее с многоцветными хлопьями. Высокопрочное настенное покрытие для внутренних поверхностей.</p> <p>Превосходно подходит для рационального покрытия методом распыления внутренних поверхностей на крупных объектах, а также для облагораживания однотонных настенных поверхностей (например, в офисах, холлах, на лестничных площадках).</p> |
| Свойства продукта: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ очень рациональное применение ▪ разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом ▪ светостойкий ▪ отталкивает грязь, хорошо подвергается чистке ▪ класс мокрого истирания 2 согласно по DIN EN 13300 ▪ негорючий согласно DIN 4102, A2 |
| Основа материала: | Дисперсия синтетической смолы. |
| Цветовой тон: | <ul style="list-style-type: none"> • VarioFloc Nr. 100 • VarioFloc Nr. 101 • VarioFloc Nr. 102 • VarioFloc Nr. 103 • VarioFloc Nr. 104 • VarioFloc Nr. 105 • VarioFloc Nr. 107 • VarioFloc Nr. 108 |
| Степень глянца: | Шелковисто-матовая. |
| Хранение: | <p>В прохладном месте, но не на морозе.</p> <p>Начатую упаковку хранить плотно закрытой.</p> |
| Технические характеристики: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Плотность: ок. 1,00 г/см³ ▪ Толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии Sd CO₂: ок. 0,20 м |



Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

Пригодность в соответствии с Технической информацией № 606 Определение
областей применения:

| Внутр. 1 | Внутр. 2 | Внутр. 3 | Наружн. 1 | Наружн. 2 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| + | + | 0 | - | - |
| (-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит | | | | |

Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка поверхности:

Штукатурки растворной группы PII и PIII:

На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить материал без предварительной подготовки. На грубопористых, впитывающих штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F. или CaraSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотнённые, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Гипсовые (гипсокартонные) плиты: Отшлифовать шпатлевочные gratы. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлёвки укрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CaraSol LF. На плиты с водорастворимыми, красящимися веществами нанести грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. Необходимо соблюдать указания в инструкции BFS № 12.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделяющего средства, а также песчаную или меловую осыпь.

Пористый бетон:

Нанести грунтовочный слой Caparplex, разбавленный водой в пропорции 1:3.

Силикатный кирпич и лицевая кирпичная кладка:

Наносить покрытие без предварительной обработки. Покрытия с несущей способностью: На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки. Глянцевые поверхности и лакированные покрытия сделать шероховатыми. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Покрытия без несущей способности:

Удалить покрытия, нанесенные лаками, дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол, не обладающие несущей способностью. На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CaraSol LF. Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механическим способом, удалить пыль с

поверхности. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия из клеевых красок:

Полностью смыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Грубо волокнистые, рельефные, тиснёные обои из бумаги без покрытия, а также настенные покрытия из стеклоткани:

Наносить покрытие без предварительной обработки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть клейстер и остатки макулатуры. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Указание: При использовании продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может возникать характерный запах растворителя. Поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Для чувствительных областей применять материал AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом без ароматов.

Дополнительную информацию Вы можете найти в технической информации № 361 на продукт Malerit E.L.F.

Способ нанесения:

Валик:

Материал VarioFloc можно наносить валиком с коротким ворсом (макс. 14 мм). Перед этим валик необходимо тщательно пропитать и «ввести в работу» на пробном участке. Подготовки валика на решетке недостаточно. Материал VarioFloc наносится крестообразными движениями и оставляется. Области пересечения необходимо пройти валиком еще раз.

Щетка:

Можно наносить материал VarioFloc щеткой также крестообразными движениями. Следует иметь в виду, что на внешний вид поверхности влияют удары щеткой. Невозможно избежать отклонений от поверхностей, обработанных валиком или распылителем.

Распылитель:

Материал VarioFloc наносится исключительно распылителем с низким давлением (например, Wagner Finacoat 9900 PC).

Котел с низким давлением:

Давление распыления: в зависимости от прибора (не регулируется)

Давление в котле: 2 бар

Распылитель: № 5 (2,2 мм)

Расстояние распыления: 30-40 см

Разбавление: не разбавлять

Необходимо соблюдать указания в инструкции по распылению.

Структура покрытия:

Во избежание наложений необходимо наносить материал в один рабочий прием в технике «мокрое по мокрому».

Перемешать VarioFloc медленно вращающейся мешалкой (макс. 400 об./мин.) или ручную деревянной палочкой.

Внимание:

Более быстрые мешалки могут разрушить цветные частицы VarioFloc!

Промежуточное покрытие:

Нанести краску Malerit E.L.F., согласованную с выбранным цветовым тоном VarioFloc (см. раздел «Цветовые тона»).

Заключительное покрытие:

После высыхания промежуточного покрытия нанести материал VarioFloc без разбавления с помощью соответствующего распылителя. Во избежание видимых наложений на больших поверхностях распылять материал непрерывно. На соприкасающиеся поверхности наносить материал из одной партии, чтобы избежать различий в цветовом тоне.

Расход:

Около 200 мл/м².

В зависимости от расстояния распыления, картины распыления (открытый / закрытый) и цветового тона расход может отличаться от указанной величины. Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +8 °C при относительной влажности воздуха 65%.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность сухая. Покрытие полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 3 дня.

При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов:

Распылители с низким давлением с веерным распылителем; распылители с круглой струей не подходят! Для обработки традиционных строительных поверхностей материалом VarioFloc следует использовать котлы с низким давлением или **емкости с удаленным управлением** (Wagner Remote-Behälter).

Указание:

Материал VarioFloc можно наносить на стены только с помощью котлов с низким давлением или емкостей Wagner Remote-Behälter. Распылители с низким давлением с приемным стаканом подходят для обработки пробной поверхности до 2 м². Если пистолет с приемным стаканом используется для нанесения покрытия на стены, то существует опасность засорения сопла. Поэтому не рекомендуется использовать пистолет с приемным стаканом для настенных поверхностей более 2 м².

Указания

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. Во время применения и сушки необходимо позаботиться о тщательном проветривании. Нельзя есть, пить и курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Сразу после применения промыть рабочие инструменты водой с мылом. Не вдыхать туман при распылении.

Дополнительные сведения:

см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала можно сдавать в пункт сбора старых лаков и красок, засохшие остатки материала утилизировать как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания

для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010).

ЛОС: Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки: M-DF01

Состав: Дисперсия акриловой смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензизотиазолинон).

Техническая консультация: В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №878 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>